

## Scheda Tecnica

# ARGILLA AM 2510

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### 1. Analisi Chimica

SiO <sub>2</sub>	%	61,6	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Min %	25	± 0,5
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	1,0	± 0,1
CaO	%	0,24	
MgO	%	0,53	
K <sub>2</sub> O	%	2,18	
TiO <sub>2</sub>	%	1,40	± 0,1
Na <sub>2</sub> O	%	0,29	
L.O.I. (1050°C)	%	7,40	

#### 2. Analisi Fisica

Umidità	Max %	20
---------	-------	----

#### 3. Analisi Mineralogica

Caolinite	%	42
Illite	%	22
Quarzo	%	31
Altri	%	4