

## Scheda Tecnica

# ARGILLA SKT1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### 1. Analisi Chimica

SiO <sub>2</sub>	%	59,10	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	26,00	± 1,0
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	1,40	± 0,1
CaO	%	0,40	
MgO	%	0,49	
K <sub>2</sub> O	%	2,00	
TiO <sub>2</sub>	%	1,50	± 0,1
Na <sub>2</sub> O	%	0,37	
L.O.I. (1050°C)	%	8,25	

#### 2. Analisi Fisica

Umidità	Max %	20,00
---------	-------	-------

#### 3. Analisi Mineralogica

Caolinite	%	45
Illite	%	20
Quarzo	%	30
Altri	%	4